

Filme Macroperfurado

Stretch Cast Transparente

Manual

● Descrição:

O filme Stretch Macroperfurado é uma nova tecnologia projetada para proporcionar maior ventilação aos produtos embalados. Além dos macrofuros, o filme apresenta dobras laterais e tiras longitudinais que aumentam a resistência mecânica do filme, proporcionando excelente estabilidade da carga.



● Características principais:

- Evita a condensação no interior do pallet;
- Aumenta a circulação de ar no interior do pallet;
- Facilita o congelamento do produto;
- Evita o aparecimento de bactérias;
- Proporciona secagem rápida ao produto paletizado;
- Respeita a imagem da embalagem.

● Considerações importantes:

É recomendado armazenar este produto em temperaturas que não excedam 30°C, na sombra, com umidade relativa até 60%, pois pode apresentar decaimento de propriedades físicas em condições não controladas de armazenamento. Além disso, deve ser utilizado dentro do prazo de validade descrito nas etiquetas de identificação. Mantenha a rotatividade adequada das datas de validade (FIFO). As informações dadas nas fichas técnicas devem ser consideradas como parâmetros comparativos, não devendo ser assumidos como garantia. Outras especificações podem ser atendidas mediante consulta e aprovação pelo nosso departamento técnico.

● Aplicações:

Pode ser utilizado para paletização manual. Ideal para paletizar produtos quentes, como: cerveja, derivados farmacêuticos, alimentos em conserva, pré-cozidos, vinhos e espumantes. Paletizar produtos que necessitam de recirculação de ar, como: flores, frutas e legumes, ovos, queijos e produtos congelados. Paletizar produtos congelados, como: alimentos em geral, carnes, peixes, frutos do mar e lácteos, e ainda, produtos que precisam de secagem rápida como o papel, papelão, cereais. Para aplicações em contato direto com alimentos, consulte a área técnica.

Principais Propriedades

Propriedades	Método	Espessuras	Unidade
		0,008mm	
Largura	GDM	420	mm
Peso de filme por metro	GDM	5,6	g
Alongamento no Rompimento *DM	ASTM D882	60	%
Diâmetro interno do tubete	GDM	2 e 3	pol

Variações de Processo

Propriedades	Unidade	Tolerância
Largura	mm	-20 / +30
Espessura	micras	+ ou - 3
Peso de filme por metro	%	+ ou - 10
Alongamento no Rompimento *DM	%	+ ou - 20

*DM (Direção de Máquina) | *Metodologia - GDM