

# Filme de Polipropileno CPP.LAM.RÁFIA PIGMENTADO BRANCO

## ● Descrição:

O CPP.LAM.RÁFIA PIGMENTADO BRANCO é um filme monocamada formado por blendas de polipropileno de ótima qualidade que garantem boa selabilidade na face sem tratamento.



## ● Características principais:

- Boa selabilidade na face sem tratamento;
- Tratamento em uma face para aplicações de tintas e/ou adesivos ou sem tratamento;
- Excelente planicidade e estabilidade dimensional.

## ● Aplicações:

Destinado à utilização de filmes mono-capas ou em diferentes embalagens laminadas com outros substratos, pode ser fornecido com espessuras entre 0,020 e 0,100 mm. Atende as portarias da ANVISA para entrar em contato direto com alimentos.

## ● Considerações importantes:

É recomendado armazenar este produto em temperaturas que não excedam 30°C, na sombra, com umidade relativa até 60%, pois pode apresentar decaimento de propriedades físicas em condições não controladas de armazenamento. Além disso, deve ser utilizado dentro do prazo de validade descrito nas etiquetas de identificação. Mantenha a rotatividade adequada das datas de validade (FIFO). As informações dadas nas fichas técnicas devem ser consideradas como parâmetros comparativos, não devendo ser assumidos como garantia. Outras especificações podem ser atendidas mediante consulta e aprovação pelo nosso departamento técnico.

Propriedades Dimensionais		
Dimensões	Unidade	Tolerância
Largura	mm	+ 5
Espessura	%	+ ou - 5
Gramatura	%	+ ou - 5
Diâmetro Interno	pol	3 ou 6
Lado do Tratamento		interno
Diâmetro Externo	mm	400-600

Principais Propriedades			
Propriedades	Método	Unidade	Espessura em mm 0,020
Módulo Secante 1% DM	ASTM D882	MPA	555
Resistência à tração *DM	ASTM D882	GF	1878
Resistência à tração *DT	ASTM D882	GF	1310
Alongamento na Ruptura *DM	ASTM D882	%	540
Alongamento na Ruptura *DT	ASTM D882	%	525
Resistência ao Rasgo *DM	ASTN D1938	GF	68
Resistência ao Rasgo *DT	ASTN D1938	GF	173
Tensão Superficial	ASTM 2578	dinas/cm	38
COF Dinâmico (filme/filme-*NT/*NT)	ASTM D1894		0,10-0,60
Temperatura inicial de selagem à quente (Hot Tack)	ASTM 1921	°C	100
Temperatura inicial de selagem à frio *NT/*NT	ASTM F88	°C	100
Opacidade	-	%	65

\*DM - Direção Máquina | \*DT - Direção Transversal | \*NT - Face Não-tratada

Os valores típicos mencionados são dados médios e devem ser considerados como referência, não podendo ser assumidos como especificação de garantia. Outras especificações podem ser atendidas mediante consulta e aprovação.