

Filme de Polipropileno CAST TRANSPARENTE CPP.RETORT COF ALTO

● Descrição:

O CPP.RETORT COF ALTO é um filme coextrudado formado por blendas de polipropileno de ótima qualidade, apresentando excelente selabilidade e alta resistência mecânica, química e térmica.



● Características principais:

- Excelente resistência mecânica em altas temperaturas;
- Excelente selabilidade na face sem tratamento;
- Tratamento em uma face para aplicações de tintas e/ou adesivos ou sem tratamento;
- Excelente planicidade e estabilidade dimensional;
- Baixo deslizamento;
- Alta resistência mecânica, química e térmica.

● Aplicações:

Destinado à fabricação de embalagens laminadas que serão submetidas ao processo de esterelização em autoclave. Pode ser fornecido com espessuras entre 0,040 e 0,130 mm. Atende as portarias da ANVISA para entrar em contato direto com alimentos.

● Considerações importantes:

É recomendado armazenar este produto em temperaturas que não excedam 30°C, na sombra, com umidade relativa até 60%, pois pode apresentar decaimento de propriedades físicas em condições não controladas de armazenamento. Além disso, deve ser utilizado dentro do prazo de validade descrito nas etiquetas de identificação.

Mantenha a rotatividade adequada das datas de validade (FIFO). As informações dadas nas fichas técnicas devem ser consideradas como parâmetros comparativos, não devendo ser assumidos como garantia. Outras especificações podem ser atendidas mediante consulta e aprovação pelo nosso departamento técnico.

Propriedades Dimensionais		
Dimensões	Unidade	Tolerância
Largura	mm	+ 5
Espessura	mm	+ ou - 5%
Gramatura	g/m ²	+ ou - 5%
Diâmetro Interno	pol	6
Lado do Tratamento		externo ou interno
Diâmetro Externo	mm	500-800

Principais Propriedades					
Propriedades	Método	Unidade	Espessuras em mm		
			0,070	0,095	0,105
Brilho 45°	ASTM D2457	%	77		
Módulo Secante 2% *DM	ASTM D882	MPA	370	390	420
Módulo Secante 2% *DT	ASTM D882	MPA	310	340	360
Resistência ao Rasgo *DM	ASTM D1938	N	2,9	3,4	3,9
Resistência ao Rasgo *DT	ASTM D1938	N	4,9	5,8	6,8
TPO ₂ a 23°C, 0% H.R.	ASTM D3985	cm ³ /(m ² .dia)	3.500	3.400	3.300
TPVA a 38°C, 100% H.R.	ASTM F1249	g/(m ² .dia)	9	8	8
Tensão Superficial	ASTM 2578	dinas/cm	38		
COF Dinâmico (filme/filme - *NT/*NT)	ASTM D1894		0,40-0,70		
Temperatura inicial de selagem *NT/*NT	ASTM F88	°C	135	150	155

*DM - Direção Máquina *DT - Direção Transversal *NT - Face Não-tratada

GDM Indústria e Comércio de Plástico Ltda.
Rodovia SC 108 - KM 331,5 - CEP: 88.870-000
B. Murialdo - Orleans - SC - Fone/Fax: 48 3466.6600
gdmplasticos@gdmplasticos.com.br
www.gdmplasticos.com.br

Filial Maceió
Avenida Menino Marcelo, 2400
CEP: 57083-410 B. Tabuleiro dos Martins
Maceió - AL - Fone/Fax: 82 3334.2800
filialmaceio@gdmplasticos.com.br

Filial Manaus
Avenida Buriti, 2350 Galpão G-5
CEP: 69.075-903 B. Distrito Industrial
Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3042.0120
filialmanaus@gdmplasticos.com.br

GDM
Plásticos

Rev. 001 / abril 2020